

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-011
	TRADIÇÃO ACRÍLICO PREMIUM PLUS	Revisão: 07 Data: 09/12/25

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

Com o **TRADIÇÃO ACRÍLICO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** você protege e decora superfícies externas e internas, em geral. Proporciona **acabamento fosco aveludado** que valoriza ainda mais seus ambientes. Com **Suave Perfume**, proporciona **conforto e bem-estar**, permitindo a sua permanência no ambiente do início ao fim da pintura. É um produto com **alto poder de cobertura e rendimento**, apresentando **durabilidade e resistência** às ações do tempo e a fungos (mofo), excedendo em todos esses quesitos, as normas estabelecidas para a categoria Premium pelo Programa Setorial de Qualidade para Tintas Imobiliárias (PSQ-TI).

Este produto está classificado conforme norma **NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.3 e conforme NBR 15079-1**

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a **FDS do Produto**.

INDICAÇÃO

Alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento, texturas e superfícies revestidas com Massa Acrílica em áreas externas e internas e Massa Corrida exclusivamente em áreas internas não molháveis (Secas).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

REPINTURA - Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique **TRADIÇÃO ACRÍLICO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR**;

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO - Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar;

SUPERFÍCIES BRILHANTES - Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS - Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar;

MOFO - Limpe com água sanitária e deixe agir por 1 hora. Enxágue e deixe secar;

UMIDADE - Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO - Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA LUKSCOLOR**;

GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO E GESSO ACARTONADO - DRYWALL - Aguarde a secagem total e remova o pó. Utilize o **LUKSGESSO LUKSCOLOR** ou **FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA LUKSCOLOR**, conforme orientação nas respectivas embalagens;

FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS – Lave com solução de água e detergente neutro, enxágue e aguarde a secagem. Em seguida, aplique o **POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR**, conforme recomendações na embalagem;

IMPERFEIÇÕES RASAS – Corrija com **MASSA ACRÍLICA LUKSCOLOR** (ambientes externos ou internos) ou com **MASSA CORRIDA LUKSCOLOR** (em ambientes internos, não molháveis, secas);

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-011
	TRADIÇÃO ACRÍLICO PREMIUM PLUS	Revisão: 07 Data: 09/12/25

SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO – A cura total do reboco novo é de, no mínimo, 28 dias. Só depois desse período é que pode ser iniciado o processo de preparação da superfície para receber a pintura. Porém, a LUKSCOLOR desenvolveu um produto inovador, o **POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR**, que pode ser aplicado após 7 dias da execução do reboco ou concreto. Além de selar, condiciona a superfície para receber a pintura com o **TRADIÇÃO ACRÍLICO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** logo após sua aplicação, o que representa uma grande redução de tempo da obra (para usar outros produtos de acabamento, consulte instruções de aplicação do Selador Poupa Tempo). Para um acabamento liso, após o uso do Selador, aplique **MASSA ACRÍLICA LUKSCOLOR** (em superfícies externas ou internas) ou **MASSA CORRIDA LUKSCOLOR** (em superfícies internas, não molháveis, secas);

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS - Repare com reboco e proceda como em "Reboco Novo".

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Rolo de lã (de pelo baixo), **trincha** ou **pincel** de cerdas macias.

Revólver (Pressão de pulverização – 30 a 40 lb/pol²).

Equipamento Airless.

DILUIÇÃO

DILUENTE: Água Potável

Quando utilizar Pincel, Trincha ou Rolo de Lã (pelo baixo), dilua **10 MEDIDAS** de **TRADIÇÃO ACRÍLICO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com **2 a 5 MEDIDAS** de água e misture bem até completa homogeneização, com espátula larga e rígida.

Quando utilizar Revólver, dilua **10 MEDIDAS** de **TRADIÇÃO ACRÍLICO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com **3 a 5 MEDIDAS** de água. Aplique com pressão entre 1200 a 1400 psi, bico com abertura de 0,017 polegadas e a velocidade de aplicação de 9 a 11 m² por minuto.

Quando utilizar Airless, dilua **10 MEDIDAS** de **TRADIÇÃO ACRÍLICO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com até **1 MEDIDA** de água e misture bem até completa homogeneização.

Sobre superfícies não seladas e/ou emassadas, aplicar a primeira demão bem diluída, misturando **2** medidas de **TRADIÇÃO ACRÍLICO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com **1** medida de água.

DEMÃO E SECAGEM

De duas a três demãos, dependendo do tipo, estado da superfície e cor utilizada, poderá ser necessário um número maior de demãos.

Seca ao toque em 1 hora. Entre demãos aguardar 2 horas. Secagem final 4 horas, depois da última demão. Dependendo das condições climáticas, esses prazos poderão ser alterados.

Logo após a aplicação, lave os utensílios de pintura com água e detergente.

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-011
	TRADIÇÃO ACRÍLICO PREMIUM PLUS	Revisão: 07 Data: 09/12/25

RENDIMENTO

Cores prontas:

Embalagem de 900 ml – Rende no mínimo 5,5 m² acabado.

Embalagem de 3,6L – Rende no mínimo 22 m² acabado.

Embalagem de 18L – Rende no mínimo 110 m² acabado.

SISTEMA TINTOMETRICO LUKSYSTEM:

Embalagem de 3,2L – Rende no mínimo 19,5 m² acabado.

Embalagem de 16L – Rende no mínimo 98 m² acabado.

Embalagem de 800ml – Rende no mínimo 4,9 m² acabado.

Rendimento acabado de acordo com ABNT NBR 14942.

Para maiores informações sobre a nova metodologia de rendimento consulte www.lukscolor.com.br, luksapp e a embalagem do produto.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada. A metodologia ABNT NBR 14942 só considera cores claras.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores.

Massa específica: 1,115 – 1,345 Kg/L. (Função da cor).

VOC (compostos orgânicos voláteis): 24,16 g/l.

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940

Mínimo de: 100 ciclos - Valor encontrado → ≥ 100 ciclos

Para maiores informações consultar a FDS do Produto.

EMBALAGEM

Cores prontas:

18L - 3,6L e 900 ml.

SISTEMA TINTOMETRICO LUKSYSTEM:

16L - 3,2L e 800 ml.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 a 40°C. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-011
	TRADIÇÃO ACRÍLICO PREMIUM PLUS	Revisão: 07 Data: 09/12/25

DICAS

Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços.

Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar.

Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar manchas esbranquiçadas. Limpe suavemente com pano ou esponja macia com água e detergente neutro. Em seguida limpe com pano umedecido;

Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos LUKSCOLOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.

Se necessário retoque, aplique o produto em no máximo 12 horas após a última demão;

A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C;

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;

Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem; Emergências Médicas (24 horas): ligue para CIATox – Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas através dos telefones (11) 2661-8571 (11) 2661-8800 ou 0800-148110

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FDS do Produto disponível no site www.lukscolor.com.br.

Químico Responsável – Anderson Denardi – CRQ 04230753 – IV região